

Pitture monocomponenti ad alte prestazioni.

Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/i): 140 g/l (2010).

Il prodotto Primer universale ad acqua contiene al massimo 140 g/l COV.

CARATTERISTICHE

Primer di adesione all'acqua caratterizzato da eccellenti doti di aggrappaggio su svariati tipi di supporto, quali ferro, legno, acciaio zincato, alluminio, P.V.C., precompressi, ecc.. Può essere sopravverniciato sia con prodotti all'acqua che a solvente.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Ferro: rimuovere accuratamente eventuali presenze di ruggine e vecchi smalti sfoglianti, carteggiare e spolverare, applicare una o due mani di CONVERTITORE DI RUGGINE AD ACQUA.

Acciaio zincato: sgrassare accuratamente con un panno imbevuto di diluente, se necessario rimuovere i sali di zinco mediante spazzolatura o sabbatura di pulizia.

Legno e precompressi: stuccare le imperfezioni, carteggiare e spolverare.

Alluminio o P.V.C.: sgrassare accuratamente con idonei detergenti, carteggiare e spolverare.

Applicare una mano di **PRIMER UNIVERSALE AD ACQUA**.

FINITURA

Dopo 24 ore applicare due mani di smalto ad acqua SMALTO INODORE con un intervallo di almeno 8 ore una dall'altra.

AVVERTENZE

Non applicare in condizioni di elevata umidità, a temperatura inferiore a + 10 °C e su superfici esposte al sole durante l'applicazione. Conservare il barattolo chiuso, capovolto, a temperatura superiore a + 5 °C.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di **PRIMER UNIVERSALE AD ACQUA**, a base di resina acrilica, su ferro, legno, acciaio zincato, alluminio, P.V.C. e precompresso, opportunamente predisposti, in due strati di 25 Microns.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70 % DI UMIDITA' RELATIVA .

Resa Teorica Per mano mq/lit.		Diluente		Pulizia attrezzi		Applicazione a rullo	
14		ACQUA		ACQUA		PRONTO ALL'USO	
Aspetto e finitura		Fuori polvere		Peso specifico kg/l		Applicazione a pennello	
OPACO		30'		1,2		PRONTO ALL'USO	
Colori		Secco al tatto		Solidi in volume		Applicazione a spatola	
GRIGIO		1 ORA		35 ± 1		=	
Esterni / interni		Secco in profondità		Viscosità		Applicazione a spruzzo ad aria	
SI / SI		8 ORE		K.U. 110		PRONTO ALL'USO	
Vita di stoccaggio		Sovraverniciabilità		Temperatura di infiammabilità		DIAMETRO UGELLI: 3 mm PRESSIONE: 2,5 atm	
24 MESI		8 ORE		=			

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. ++ 39 02 937541 - www.lospecifico.it