

Pittura per finiture e rivestimenti interni/esterni di legno e metallo.  
 Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/d): 130 g/l (2010).  
 Il prodotto Fondo opaco ad acqua contiene al massimo 30 g/l COV.

## CARATTERISTICHE

**FONDO OPACO AD ACQUA** per ogni tipo di smalto all'acqua, dotato di un elevato potere coprente e riempitivo. Particolarmente indicato per chiudere i pori del legno ed eliminare lievi asperità delle pareti prima del trattamento di finitura. Il prodotto risulta carteggiabile già dopo 8-12 ore dall'applicazione.

## CICLO APPLICATIVO

### PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

**Legno nuovo:** stuccare eventuali buchi (solo per applicazioni all'interno), lasciare asciugare, carteggiare e spolverare accuratamente. Applicare una o due mani di **FONDO OPACO AD ACQUA** e lasciare asciugare perfettamente, per almeno 8 ore.

**Legno già verniciato:** se in cattive condizioni, rimuovere le vecchie pitture, quindi trattare come legno nuovo; se in buone condizioni sgrassare, carteggiare e spolverare accuratamente.

**Intonaco civile:** lasciare stagionare, pulire le macchie di sporco con idonei detergenti.

**Muri vecchi:** rimuovere le vecchie pitture in fase di distacco e stuccare.

Applicare una mano di **FONDO OPACO AD ACQUA**, lasciare asciugare per almeno 24 ore.

### FINITURA

Applicare due mani di **SMALTO INODORE AD ACQUA** con un intervallo di almeno 8 ore una dall'altra.

## AVVERTENZE

Non applicare in condizioni di elevata umidità, a temperatura inferiore a + 10 °C e su superfici esposte al sole durante l'applicazione. Conservare il barattolo chiuso, capovolto, a temperatura superiore a + 5 °C.

## VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione del **FONDO OPACO AD ACQUA** a base di resina acrilica pigmenti e cariche riempitive ad alto potere stuccante, su superfici in legno opportunamente predisposte, in due strati di 25 Microns secchi ciascuno .

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70 % DI UMIDITA' RELATIVA.

Resa Teorica Per mano mq/lit.		Diluyente		Pulizia attrezzi		Applicazione a rullo	
10		ACQUA		ACQUA E SAPONE		5%	
Aspetto e finitura		Fuori polvere		Peso specifico kg/l		Applicazione a pennello	
OPACO		30'		1,62 ± 0,02		5%	
Colori		Secco al tatto		Solidi in volume		Applicazione a spatola	
BIANCO		1 ORA		65 ± 2		=	
Esterni / interni		Secco in profondità		Viscosità		Applicazione a spruzzo ad aria	
SI / SI		24 ORE		K.U. 110		20%	
Vita di stoccaggio		Sovraverniciabilità		Temperatura di infiammabilità		DIAM. UGELLI 1,5-1,7 mm PRESSIONE 3 atm	
24 MESI		24 ORE		=			

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate ( MI ) - Italy - Tel. ++ 39 02 937541 - www.iospecifico.it