

SOTTOSMALTO PER ESTERNO

Pittura sintetica di fondo

A-17

Paramatti
loSpecifico

Primer.

Valore limite UE per questo prodotto (cat. BS/g): 350 g/l (2010).

Il prodotto Sottosmalto per esterno contiene al massimo 350 g/l COV.

CARATTERISTICHE

Primer / sottosmalto opaco che assicura il massimo ancoraggio nel tempo alle vernici applicate sia all'esterno che all'interno. Idoneo per applicazione su ferro primerizzato, legno e muro.

Eccellente elasticità, resiste alle microdilatazioni del supporto.

Una sola mano è sufficiente a creare un fondo omogeneo, compatto e carteggiabile. Facile da applicare, si livella perfettamente ed ha una eccellente copertura.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Ferro: rimuovere accuratamente eventuali presenze di ruggine e vecchi smalti sfoglianti, spolverare.

Pulire eventuali macchie di unto o grasso con un panno imbevuto di diluente, lasciare asciugare perfettamente, carteggiare e spolverare.

Applicare una o due mani di ANTIRUGGINE.

Legno: asportare vecchi strati di pitture non ben aderenti, stuccare, carteggiare e spolverare.

FINITURA

Dopo 24 ore applicare una o due mani di **SOTTOSMALTO PER ESTERNO**, con un intervallo di 12 ore, dopo 12 ore applicare due mani di smalto a finire con un intervallo di 24 ore una dall'altra.




AVVERTENZE

Non applicare in condizioni di elevata umidità, a bassa temperatura e su superfici esposte al sole durante l'applicazione. Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di uno o due strati di **SOTTOSMALTO PER ESTERNO**, a base di resina alchidica elastica, pigmenti e cariche con elevato potere coprente e riempitivo, allo spessore di 35 Microns ciascuno.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70 % DI UMIDITA' RELATIVA.

Resa Teorica Per mano mq/lit.		Diluente		Pulizia attrezzi		Applicazione a rullo	
12		ACQUA RAGIA		ACQUA RAGIA		max. 5%	
Aspetto e finitura		Fuori polvere		Peso specifico kg/l		Applicazione a pennello	
OPACO		2 ORE		1,66		max. 5%	
Colori		Secco al tatto		Solidi in volume		Applicazione a spatola	
BIANCO		6 - 7 ORE		43		=	
Esterni / interni		Secco in profondità		Viscosità		Applicazione a spruzzo ad aria	
SI / SI		24 ORE		K.U. 96		max. 5%	
Vita di stoccaggio		Sovraverniciabilità		Temperatura di infiammabilità		DIAMETRO UGELLI: 1,5 - 1,7 mm PRESSIONE: 2 atm	
36 MESI		12 ORE		35 °C			

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. ++ 39 02 937541 - www.lospecifico.it