

CARATTERISTICHE

Pittura opaca bianca particolarmente adatta per la preparazione di superfici di legno e per muri all'interno. Dotata di ottimo potere riempitivo, permeabilità e dilatazione, è facilmente carteggiabile dopo 5/6 ore.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Legno nuovo: il supporto deve essere perfettamente asciutto, umidità relativa massima 12%, carteggiare e spolverare.

Legno già trattato: se la pittura di fondo è ben aderente carteggiare e spolverare, diversamente sverniciare completamente.

Intonaco civile: lasciare stagionare, pulire le macchie di sporco.

Muri vecchi: rimuovere le vecchie pitture, pulire le macchie di sporco.

Stuccare, lasciare asciugare perfettamente, carteggiare e spolverare.

FINITURA

Applicare due mani di SOTTOSMALTO OPACO con un intervallo di almeno 12 ore, carteggiando tra una mano e l'altra, applicare due mani di smalto con un intervallo di almeno 24 ore una dall'altra.

AVVERTENZE

Non applicare in condizioni di elevata umidità, a bassa temperatura e su superfici esposte al sole durante l'applicazione. Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di due o più strati di SOTTOSMALTO OPACO, allo spessore di 35 Microns ciascuno, su fondi in legno opportunamente predisposti, carteggiando tra una mano e l'altra.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70 % DI UMIDITA' RELATIVA

Resa Teorica Per mano mq/lit. 16		Diluyente ACQUA RAGIA		Pulizia attrezzi ACQUA RAGIA		Applicazione a rullo max. 5 %	
Aspetto e finitura OPACO		Fuori polvere 1 ORA		Peso specifico kg/l 1,7		Applicazione a pennello max. 5%	
Colori BIANCO		Secco al tatto 2 - 3 ORE		Solidi in volume 55 +/- 1		Applicazione a spatola =	
Esterni / interni NO / SI		Secco in profondità 5 - 6 ORE		Viscosità K.U. 95		Applicazione a spruzzo ad aria =	
Vita di stoccaggio 24 MESI		Sovraverniciabilità 12 ORE		Temperatura di infiammabilità 35 °C		=	

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. ++ 39 02 937541 - www.lospecifico.it