

Rif. COV: 2004/42/IIA (d) (130) 30

**CARATTERISTICHE**

**DETTO FATTO SMALTO AD ACQUA** è uno smalto acrilico all'acqua estremamente versatile e di facile impiego, idoneo alla verniciatura all'interno e all'esterno sui più svariati supporti quali legno, metalli in genere (inclusi termosifoni in ghisa e alluminio), plastica (PVC) e su superfici murarie interne, purché opportunamente trattati prima dell'applicazione con idoneo primer/fondo di preparazione.

DETTO FATTO SMALTO AD ACQUA, contenendo quantità limitate di sostanze organiche volatili, non rilascia in fase di applicazione e indurimento sostanze nocive per la salute e per l'ambiente.

Può essere utilizzato in ambienti come camere per bambini, scuole, asili, ospedali. E' dotato di ottima distensione, pennellabilità e grande capacità di adesione al supporto, caratteristiche che lo rendono ideale anche per utilizzatori non professionisti. Può essere applicato tal quale; se necessario può essere diluito con acqua. E' inodore in fase di applicazione e durante l'essiccazione. E' inalterabile alla luce e non ingiallisce. Di facile applicazione a pennello, rullo e spruzzo.

L'applicazione a pennello è preferibile su superfici irruvidite perché permette una migliore adesione al supporto e fra gli strati; il rullo è consigliato per superfici estese. Trattandosi di prodotto all'acqua è opportuno evitare l'applicazione in ambienti ad alto tasso di umidità e con temperature inferiori a + 10°C. Per lo stesso motivo è consigliabile una buona aerazione dei locali durante il periodo di essiccazione.

**CICLO APPLICATIVO**

**PREPARAZIONE DEI SUPPORTI**

**Ferro:** rimuovere eventuali presenze di ruggine e vecchie pitture non aderenti, carteggiare e spolverare accuratamente.

Se necessario applicare una o due mani di CONVERTITORE DI RUGGINE AD ACQUA. Ad essiccazione avvenuta, rimuovere il convertitore in eccesso mediante accurato lavaggio con acqua. Applicare una mano di PRIMER UNIVERSALE AD ACQUA e lasciare asciugare perfettamente, per almeno 8 ore.

**Acciaio zincato:** se necessario rimuovere i sali di zinco mediante spazzolatura o sabbatura di pulizia, sgrassare con acqua e detersivo o idoneo solvente. Applicare una mano di PRIMER UNIVERSALE AD ACQUA e lasciare asciugare perfettamente, per almeno 8 ore.

**Materie plastiche (PVC):** sgrassare con acqua e detersivo, utilizzando idonea spugna abrasiva per irruvidire leggermente il supporto. Applicare una mano di PRIMER UNIVERSALE AD ACQUA e lasciare asciugare perfettamente, per almeno 8 ore.

**Legno nuovo:** stuccare eventuali buchi con PARSTUCK in PASTA. Lasciare asciugare, carteggiare e spolverare accuratamente. Applicare una o due mani di PRIMER UNIVERSALE AD ACQUA e lasciare asciugare perfettamente, per almeno 8 ore.

**Legno già verniciato:** se in cattive condizioni, rimuovere le vecchie pitture, quindi trattare come legno nuovo; se in buone condizioni sgrassare, carteggiare e spolverare accuratamente.

**Rasature a gesso:** applicare una mano di FISSAMURO o ISOLANTE FISSATIVO AD ACQUA.

**Intonaco civile:** applicare una mano di FISSAMURO o ISOLANTE FISSATIVO AD ACQUA.




















**Finitura**

Applicare due mani di **DETTO FATTO SMALTO AD ACQUA** con un intervallo di almeno 8 ore una dall'altra (25 µ).

**AVVERTENZE**

Non applicare in condizioni di elevata umidità, a temperatura inferiore a + 10°C e su superfici esposte al sole durante l'applicazione. Conservare il barattolo chiuso, capovolto e a temperatura superiore a + 5°C.

**DATI PRINCIPALI A 20°C E 70% DI UMIDITA' RELATIVA**

Resa Teorica mq/lit.		Diluyente		Pulizia attrezzi		Applicazione a rullo	
± 15 m/l		ACQUA		ACQUA E SAPONE		0 - 5 %	
Aspetto e finitura		Fuori polvere		Peso specifico kg/l		Applicazione a pennello	
LUCIDO (~ 80 gloss) SATINATO (~ 40 gloss)		1 - 2 ORE		1,05 - 1,3		0 - 5 %	
Colori		Secco al tatto		Solidi in volume		Applicazione a spatola	
TINTE DI CARTELLA		4 - 5 ORE		38 ± 2		=	
Esterni / interni		Secco in profondità		Viscosità		Applicazione a spruzzo ad aria	
SI/SI		18 - 24 ORE		K.U. 90 ± 5%		10 % ACQUA	
Vita di stoccaggio		Sovraverniciabilità		Temperatura di infiammabilità			
24 MESI		8 - 12 ORE		=		DIAM. UGELLI: 2 mm PRESSIONE: 2,5 atm	

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

**J COLORS S.p.A.**

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate ( MI ) - Italy - Tel. + 39 02 937541 – www.lospecifico.it