MIGNON
Smalto opaco extrafine per esterni ed interni

B-11

Pittura per finiture e rivestimenti interni ed esterni di legno e metallo.
Valore limite UE per questo prodotto (cat. BS/d): 300 g/l (2010).
Il prodotto Mignon smalto opaco contiene al massimo 300 g/l COV.

CARATTERISTICHE

Smalto sintetico opaco per legno e ferro, dotato di ottima copertura, pennellabilità ed elevata resistenza agli agenti atmosferici.

CICLO APPLICATIVO

Preparazione dei supporti

Ferro: rimuovere eventuali presenze di ruggine e vecchi smalti sfoglianti, utilizzare se necessario il CONVERTITORE DI RUGGINE, spolverare. Pulire eventuali macchie di unto o grasso con un panno imbevuto di diluente, lasciare asciugare perfettamente, carteggiare e spolverare.
Applicare due mani di ANTIRUGGINE, lasciare asciugare per almeno 24 ore, carteggiare e spolverare, applicare due mani di SOTTOSMALTO PER ESTERNO.
Lamiera zincata: pulire i sali di zinco, sgrassare accuratamente con solvente o con idonei tensioattivi, applicare una mano di PRIMER SPECIALE A SOLVENTE, lasciare asciugare per almeno 24 ore.
PVC: sgrassare accuratamente, applicare una mano di PRIMER SPECIALE A SOLVENTE, lasciare asciugare perfettamente per almeno 24 ore.
Legno nuovo: stuccare eventuali buchi, lasciare asciugare, carteggiare e spolverare.
Legno già verniciato: se in cattive condizioni rimuovere le vecchie pitture e carteggiare, se in buone condizioni, sgrassare e carteggiare. Applicare una/due mani di SOTTOSMALTO OPACO all'interno o di SOTTOSMALTO PER ESTERNO all'esterno lasciando asciugare per almeno 24 ore.

FINITURA: applicare due mani di **MIGNON** con un intervallo di almeno 24 ore una dall'altra.

AVVERTENZE

Non applicare in condizioni di elevata umidità, a bassa temperatura e su superfici esposte al sole durante l'applicazione. Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore.

VOCE DI CAPITOLATO ±
Applicazione in due strati di 35 micron ciascuno di **MIGNON** su fondi opportunamente preparati.

DATI PRINCIPALI A 20°C E 70% DI UMIDITA' RELATIVA

Resa Teorica Per mano mq/lit. 16	Diluente: DILUENTE SINTETICO	Pulizia attrezzi: DILUENTE SINTETICO	Applicazione a rullo: max 5%
Aspetto e finitura: OPACO	Fuori polvere: 3 - 4 ORE	Peso specifico kg/l: 1.30 ± 0,02	Applicazione a pennello: max 5%
Colori: BIANCO E NERO	Secco al tatto: 7 - 8 ORE	Solidi in volume: 56 ± 1	Applicazione a spatola: =
Esterni / interni: SI / SI	Secco in profondità: 24 - 36 ORE	Viscosità: KU 90± 5	Applicazione a spruzzo ad aria: max 5%
Vita di stoccaggio: 36 MESI	Sovraverniciabilità: Min. 24 ORE	Temperatura di infiammabilità: 35° C	DIAM.UGELLI - 1.5-1.7 mm PRESS. 2 atm

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J COLORS S.p.A.
Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. ++ 39 02 937541 - www.lospecifico.it

EDIZIONE 11/10