

**Pittura monocomponente ad alte prestazioni.**

**Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/i): 140 g/l (2007)/ 140 g/l (2010).**

**Il prodotto Ferromicaceo ad acqua contiene al massimo 25 g/l COV.**

**CARATTERISTICHE**

Smalto anticorrosivo a base di resina in dispersione acquosa, alluminio lamellare, ossido di ferromicaceo e fosfato di zinco. Garantisce elevata protezione ai manufatti trattati conferendo contemporaneamente un pregevole aspetto antichizzante simile a quello del ferro battuto.

**CICLO APPLICATIVO**

**PREPARAZIONE DEI SUPPORTI**

**Ferro:** rimuovere eventuali presenze di ruggine e vecchi smalti sfoglianti. Su ferro nuovo la superficie dovrebbe essere leggermente abrasivata. Spolverare, sgrassare lavando con diluente. Utilizzare se necessario il CONVERTITORE DI RUGGINE AD ACQUA. In condizioni ambientali critiche, applicare precedentemente una o due mani di PRIMER UNIVERSALE AD ACQUA. Attendere 24 ore.

**Lamiera zincata:** eliminare i sali di zinco, sgrassare con acqua e detersivo o con solvente. A superficie asciutta applicare una mano di PRIMER UNIVERSALE AD ACQUA.

**P.V.C.:** le superfici molto lucide e/o lisce devono essere opacizzate, sgrassare con alcool o con acqua e detergente, applicare una mano di PRIMER UNIVERSALE AD ACQUA.

**Alluminio e leghe. Esterno:** dopo accurata pulizia e sgrassaggio, applicare una mano di PRIMER SPECIALE A SOLVENTE. A completa essiccazione eliminare eventuali tracce di condensa (alcool). **Interno:** pulizia e sgrassaggio, se la superficie è molto liscia stendere una mano di PRIMER UNIVERSALE AD ACQUA.

**Legno nuovo. Esterno:** dopo leggera carteggiatura e pulizia, applicare una mano di IMPREGNANTE AD ACQUA INCOLORE, utilizzato come protettivo di profondità (evitando la formazione di un film superficiale), abrasivare leggermente, spolverare. **Interno:** preparazione del supporto e PRIMER UNIVERSALE AD ACQUA.

**Legno vecchio. Esterno:** preparazione come per il nuovo con in più eventuale trattamento antitarlo e antifungo blu, applicare una mano di IMPREGNANTE AD ACQUA INCOLORE. **Interno:** trattamento preservante come per esterno, una mano di PRIMER UNIVERSALE AD ACQUA.



**Legno già verniciato:** se in cattive condizioni eliminare le parti mobili e carteggiare accuratamente per smussare eventuali rilievi del film di pittura ancora aderente. All'interno applicare PRIMER UNIVERSALE AD ACQUA.

**FINITURA**

Applicare due mani di **FERROMICACEO AD ACQUA** con un intervallo di almeno 24 ore una dall'altra.

**AVVERTENZE**

Per altre applicazioni particolari si consiglia sempre di chiedere eventuali altre informazioni al nostro Servizio J-TEC, Consulenza tecnica prodotti. Il prodotto in barattolo prima dell'applicazione deve essere miscelato accuratamente per omogeneizzare l'eventuale corpo di fondo comunque facilmente ripristinabile. Mescolare il prodotto ogni tanto durante l'applicazione. Vi ricordiamo che la particolare caratteristica delle materie prime utilizzate necessita una applicazione continua, senza riprese di materiale in tempi diversi. Nelle superfici di ampie dimensioni, il trattamento finale in ultima mano risulta essere migliore se il materiale è applicato a spruzzo. Per interventi particolari, dove è necessario stendere maggior spessori, si consiglia di applicare tre mani di colore differente. Non applicare in condizioni di elevata umidità, a bassa temperatura e su superfici esposte al sole durante l'applicazione. Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto, in ambiente fresco con T °C > a 5 e lontano da fonti di calore.

|  |   |                               |   |  |   |   |   |
|--|---|-------------------------------|---|--|---|---|---|
| Resa Teorica<br>Per mano mq/lit.<br>10-12            |  | Diluente<br>ACQUA             |  | Pulizia attrezzi<br>ACQUA E<br>DETERSIVO |  | Applicazione a rullo<br>2 - 5 %                         |  |
| Aspetto e finitura<br>RUVIDO, GRANA<br>FINE E GROSSA |  | Fuori polvere<br>30' - 60'    |  | Peso specifico kg/l<br>1,46 ± 0.02       |  | Applicazione a pennello<br>2 - 5 %                      |  |
| Colori<br>CARTELLA E TINTE<br>FANTASIA               |  | Secco al tatto<br>90' - 120'  |  | Solidi in volume<br>45 ± 2               |  | Applicazione a spatola<br>=                             |  |
| Esterni / interni<br>SI / SI                         |  | Secco in profondità<br>24 ORE |  | Viscosità<br>100 KU                      |  | Applicazione a spruzzo ad aria<br>2 - 10 %              |  |
| Vita di stoccaggio<br>12 MESI                        |  | Sovraverniciabilità<br>24 ORE |  | Temperatura di infiammabilità<br>=       |  | DIAMETRO UGELLI: 1,5 - 1,7 mm<br>PRESSIONE: 2 - 2,5 atm |   |

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

**J COLORS S.p.A.**

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate ( MI ) - Italy - Tel. ++ 39 02 937541 - www.iospecifico.it