

Vernice e impregnante per legno per finiture interne ed esterne.  
 Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/e): 150 g/l (2007)/ 130 g/l (2010).  
 Il prodotto Finitura cerata ad acqua contiene al massimo 50 g/l COV.

**CARATTERISTICHE**

Vernice di finitura trasparente cerata all'acqua con filtri U.V..  
 Appositamente formulata per ottenere una morbida finitura satinata ed una efficace protezione dall'azione degli agenti atmosferici.

**CICLO APPLICATIVO**

**PREPARAZIONE DEI SUPPORTI**

**Legno nuovo:** il legno deve essere stagionato ed asciutto (massima umidità interna ammessa 13%). Carteggiare con carta abrasiva, pulire e spolverare.

**Legni resinosi:** pulire ogni traccia di resina con un panno imbevuto di acqua ragia, carteggiare con carta abrasiva, pulire e spolverare.

**Legno già trattato:** rimuovere tracce di vecchie pitture con uno sverniciatore, applicare con pennellata piena e spessore uniforme, attendere 5/10 minuti quindi raschiare la vecchia pittura con appositi raschietti, carteggiare fino a legno nudo.

Pulire la superficie con acqua ragia, attendere la perfetta essiccazione. Applicare due mani di IMPREGNANTE AD ACQUA INCOLORE con un intervallo di 6 ore una dall'altra.

**FINITURA**

Dopo 6 ore applicare a finire una o due mani di **FINITURA CERATA AD ACQUA** con un intervallo di 6 ore.


**AVVERTENZE**

Non applicare in condizioni di elevata umidità, a temperatura inferiore a + 10 °C e su superfici esposte al sole durante l'applicazione. Conservare il barattolo chiuso, capovolto, a temperatura superiore a + 5 °C.

**VOCE DI CAPITOLATO**

Applicazione di uno o due strati di vernice **FINITURA CERATA AD ACQUA** a base di copolimeri acrilici e speciali additivi atti a proteggere il legno dalla aggressione fisica e biologica.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70 % DI UMIDITA' RELATIVA

Resa Teorica Per mano mq/lit. 12		Diluyente ACQUA		Pulizia attrezzi ACQUA E SAPONE		Applicazione a rullo 5 - 10 %	
Aspetto e finitura SATINATO CERATO		Fuori polvere 1 ORA		Peso specifico kg/l 1,04		Applicazione a pennello 5 - 10 %	
Colori TRASPARENTE INCOLORE		Secco al tatto 2 - 3 ORE		Solidi in volume 31		Applicazione a spatola =	
Esterni / interni SI / SI		Secco in profondità 4 ORE		Viscosità K.U. 95		Applicazione a spruzzo ad aria 5 - 10 %	
Vita di stoccaggio 24 MESI		Sovraverniciabilità 6 ORE		Temperatura di infiammabilità =		DIAMETRO UGELLI: 2 mm PRESSIONE: 2,5 atm	

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

**J COLORS S.p.A.**

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate ( MI ) - Italy - Tel. ++ 39 02 937541 - www.lospecifico.it