

Impregnante non filmogeni per legno per interni ed esterni.
 Valore limite UE per questo prodotto (cat. BS/f): 700 g/l (2010).
 Il prodotto Finitura cerata contiene al massimo 690 g/l COV

CARATTERISTICHE

Impregnante a finitura cerata con filtri U. V. attintabile con sistema colorimetrico, altamente resistente alle intemperie. Non forma pellicola ma penetra in profondità nei pori, proteggendo il legno dall'aggressione fisica e biologica.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Legno nuovo: il legno deve essere stagionato ed asciutto (massima umidità interna ammessa 13%). Carteggiare con carta abrasiva, pulire e spolverare.

Legni resinosi: pulire ogni traccia di resina con un panno imbevuto di acqua ragia, carteggiare con carta abrasiva, pulire e spolverare.

Legno già trattato: rimuovere tracce di vecchie pitture con uno sverniciatore, applicare con pennellata piena e spessore uniforme, attendere 5/10 minuti quindi raschiare la vecchia pittura con appositi raschietti, carteggiare fino a legno nudo.

Pulire la superficie con acqua ragia, attendere la perfetta essiccazione. Applicare la prima mano con FONDO ANTITARLO, dopo 20'/30' strofinare leggermente con un panno di lana. Dopo 24 ore carteggiare se necessario con carta abrasiva fine.

FINITURA

Applicare due mani di **FINITURA CERATA** con un intervallo di 24 ore una dall'altra.





AVVERTENZE

Non applicare in condizioni di elevata umidità, a temperatura inferiore a + 10 °C e su superfici esposte al sole durante l'applicazione. Conservare il barattolo chiuso, capovolto, a temperatura superiore a + 5 °C.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di una o più mani di **FINITURA CERATA**, a base di speciali additivi che ne conferiscono un piacevole aspetto cerato oltre ai filtri U.V. atti a proteggere il legno dall' aggressione fisica e biologica.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70 % DI UMDITA' RELATIVA

Resa Teorica Per mano mq/lit.		Diluyente		Pulizia attrezzi		Applicazione a rullo	
15		ACQUA RAGIA		ACQUA RAGIA		=	
Aspetto e finitura		Fuori polvere		Peso specifico kg/l		Applicazione a pennello	
SATINATO CERATO		2 ORE		0,87		PRONTO ALL'USO	
Colori		Secco al tatto		Solidi in volume		Applicazione a spatola	
CARTELLA E TINTE FANTASIA		5 ORE		29		=	
Esterni / interni		Secco in profondità		Viscosità		Applicazione a spruzzo ad aria	
SI / SI		24 ORE		30" FORD 4		=	
Vita di stoccaggio		Sovraverniciabilità		Temperatura di infiammabilità		=	
36 MESI		24 ORE		48 °C			

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. ++ 39 02 937541 - www.lospecifico.it