

Vernice e impregnante per legno per finiture interne ed esterne.
 Valore limite UE per questo prodotto (cat. BS/e): 400 g/l (2010).
 Il prodotto Boat finish contiene al massimo 400 g/l COV

CARATTERISTICHE

Vernice di finitura trasparente brillante per imbarcazioni che protegge e decora il legno formando una pellicola elastica di grande resistenza agli agenti atmosferici ed in ambiente marino.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Legno nuovo: il legno deve essere stagionato ed asciutto (massima umidità interna ammessa 13%). Carteggiare con carta abrasiva, pulire e spolverare.

Legni resinosi: pulire ogni traccia di resina con un panno imbevuto di acqua ragia, carteggiare con carta abrasiva, pulire e spolverare.

Legno già trattato: rimuovere tracce di vecchie pitture con uno sverniciatore, applicare con pennellata piena e spessore uniforme, attendere 5/10 minuti quindi raschiare la vecchia pittura con appositi raschietti, carteggiare fino a legno nudo.

Pulire la superficie con acqua ragia, attendere la perfetta essiccazione. Su legno nuovo applicare una mano di FONDO ANTITARLO, dopo 20'/30' strofinare leggermente con un panno di lana. Dopo 24 ore carteggiare se necessario con carta abrasiva fine.

FINITURA

Applicare due mani di **BOAT FINISH** con un intervallo di 24 ore una dall'altra.

AVVERTENZE

Non applicare in condizioni di elevata umidità, a temperatura inferiore a + 10 °C e su superfici esposte al sole durante l'applicazione. Conservare il barattolo chiuso, capovolto, a temperatura superiore a + 5 °C.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di due mani di **BOAT FINISH**, vernice brillante incolore, trasparente, finissima, di eccezionale pienezza e resistenza anche in atmosfere marine.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70 % DI UMIDITA' RELATIVA

Resa Teorica Per mano mq/lit.		Diluyente		Pulizia attrezzi		Applicazione a rullo	
12		ACQUA RAGIA		ACQUA RAGIA		=	
Aspetto e finitura		Fuori polvere		Peso specifico kg/l		Applicazione a pennello	
BRILLANTE		2 ORE		0,9	1 Kg	max 5 %	
Colori		Secco al tatto		Solidi in volume		Applicazione a spatola	
INCOLORE		6 ORE		45		=	
Esterni / interni		Secco in profondità		Viscosità		Applicazione a spruzzo ad aria	
SI / SI		24 ORE		180" FORD 4		max 5 %	
Vita di stoccaggio		Sovraverniciabilità		Temperatura di infiammabilità		DIAMETRO UGELLI: 1,7 mm PRESSIONE: 2 atm	
36 MESI		24 ORE		37 °C			

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. ++ 39 02 937541 - www.lospecifico.it