

Impregnante non filmogeno per legno (per interni ed esterni).
 Valore limite UE per questo prodotto (cat. BS/f): 700 g/l (2010).
 Il prodotto Impregnante antitarlo contiene al massimo 690 g/l COV.

CARATTERISTICHE

Paramatti Lo Specifico Impregnante Antitarlo è un prodotto trasparente o pigmentato, per esterni ed interni da utilizzarsi in combinazione Paramatti Lo Specifico Fondo Antitarlo e Paramatti Lo Specifico Antitarlo per una ottimale protezione contro l'aggressione dei parassiti del legno.

Non forma pellicola, ma penetra in profondità nei pori esplicando la sua azione antitarlo e, contemporaneamente, protegge il legno dall'aggressione fisica e biologica.

Paramatti Lo Specifico Impregnante Antitarlo protegge il legno anche da altri insetti lignivori (capricorno, sirex, lyctus).

Paramatti Lo Specifico Impregnante Antitarlo supera la prova d'efficacia secondo il Protocollo Europeo UNI EN 46, non si degrada alla luce.

Registrazione n°18892 del Ministero della Salute.

CICLO APPLICATIVO

Legno nuovo: il legno deve essere stagionato ed asciutto (massima umidità interna ammessa 13%). Asportare eventuali tracce di unto o sostanze resinose con acqua ragia od altro solvente idoneo. Carteggiare con carta fine (nel senso della venatura) e depolverare accuratamente.

Legno vecchio: se trattato con prodotti vernicianti, eliminare il vecchio rivestimento con carta abrasiva o idonei sverniciatori. Risciacquare con acqua e ammoniaca e/o depolverare la superficie.

Prima dell'applicazione di **Paramatti Lo Specifico Impregnante Antitarlo** trattare con Paramatti Lo Specifico Antitarlo e successivamente con Paramatti Lo Specifico Fondo Antitarlo se si vuole una elevatissima protezione del legno.

FINITURA

Dopo 20-30 minuti dall'applicazione di **Paramatti Lo Specifico Impregnante Antitarlo**, incolore o colorato, strofinare leggermente con un panno di lana. Dopo almeno 24 ore con carteggiare con carta abrasiva fine, se necessario ed applicare un secondo strato di **Paramatti Lo Specifico Impregnante Antitarlo**.

Nel caso in cui si desiderasse una finitura brillante o cerata, dopo almeno 24 ore, applicare una o due mani di Flating o Finitura Cerata incolore o di altre vernici, in funzione dell'effetto finale desiderato.

AVVERTENZE

Non applicare con temperatura dell'aria, del supporto e del prodotto inferiore a + 10 °C. Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a + 5°C.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di una mano di **PARAMATTI LO SPECIFICO IMPREGNANTE ANTITARLO** mediante pennello o rullo.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70 % DI UMIDITA' RELATIVA.

Resa Teorica Per mano mq/lit.		Diluyente		Pulizia attrezzi		Applicazione a rullo	
15		ACQUA RAGIA		ACQUA RAGIA		=	
Aspetto e finitura		Fuori polvere		Peso specifico kg/l		Applicazione a pennello	
OPACO		2 ORE		0,85		PRONTO ALL'USO	
Colori		Secco al tatto		Solidi in volume		Applicazione a spatola	
CARTELLA E COLORSTUDIO		5 ORE		18		=	
Esterni / interni		Secco in profondità		Viscosità		Applicazione a spruzzo ad aria	
SI/SI		24 ORE		30'' FORD 4		=	
Vita di stoccaggio		Sovraverniciabilità		Temperatura di infiammabilità		=	
36 MESI		24 ORE		48° C			

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. + 39 02 937541 – www.lospecifico.it