

Impregnante non filmogeno per legno (per interni ed esterni).
Valore limite UE per questo prodotto (cat. BS/f): 700 g/l (2010).
Il prodotto Impregnante Protettivo Opaco contiene al massimo 620 g/l COV.

CARATTERISTICHE

Impregnante protettivo opaco, trasparente o pigmentato per interno ed esterno da utilizzarsi su legno per una protezione ottimale contro gli agenti atmosferici e l'aggressione dei parassiti del legno. Non forma pellicola; penetra in profondità nei pori del legno assicurandone una valida protezione

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Legno nuovo: il legno deve essere stagionato ed asciutto (massima umidità interna ammessa 13%). Asportare eventuali tracce di unto o sostanze resinose con acqua ragia od altro solvente idoneo. Carteggiare con carta fine (nel senso della venatura) e depolverare accuratamente.

Legno vecchio già trattato: se trattato con prodotti vernicianti, eliminare il vecchio rivestimento con spatole o altri attrezzi manuali, carta abrasiva o idonei sverniciatori.

In questo caso applicare una pennellata piena a spessore uniforme; attendere 5-10' quindi raschiare la vecchia pittura con appositi raschietti fino a legno nudo.

Pulire le superfici con acqua ragia o altro solvente idoneo ed attendere la perfetta asciugatura prima di trattare. Eventualmente carteggiare con carta fine.

Legni resinosi: pulire ogni traccia di resina presente in superficie con spatole adatte e stracci imbevuti di ragia minerale o altro solvente idoneo. Lasciare asciugare, carteggiare con carta abrasiva fine e depolverare.

FINITURA

Applicare una prima mano di **Impregnante Protettivo Opaco** incolore o colorato; dopo 20-30 minuti strofinare leggermente con un panno di lana. Dopo almeno 24 – 36 ore carteggiare, se necessario, con carta abrasiva finissima ed applicare un secondo strato di **Impregnante Protettivo Opaco**.

Nel caso in cui si volesse una finitura brillante o cerata, applicare dopo 24-36 ore una o due mani di Flatting Lucido, Boat Finish o Finitura Cerata incolore o altri protettivi, in funzione dell'effetto finale desiderato.

AVVERTENZE

Non applicare con temperatura dell'aria, del supporto e del prodotto inferiore a + 10 °C. Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a + 5°C.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di una mano di **Impregnante Protettivo Opaco** mediante pennello o rullo.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70 % DI UMDITÀ RELATIVA.

Resa Teorica Per mano mq/lit.		Diluyente		Pulizia attrezzi		Applicazione a rullo	
15		ACQUA RAGIA		ACQUA RAGIA		=	
Aspetto e finitura		Fuori polvere		Peso specifico kg/l		Applicazione a pennello	
OPACO		2 ORE		0,83 ± 0,02		PRONTO ALL'USO	
Colori		Secco al tatto		Solidi in volume		Applicazione a spatola	
CARTELLA, COLORSTUDIO		5 ORE		18 ± 2		=	
Esterni / interni		Secco in profondità		Viscosità		Applicazione a spruzzo ad aria	
SI/SI		24 ORE		30" FORD 4		=	
Vita di stoccaggio		Sovraverniciabilità		Temperatura di infiammabilità		=	
36 MESI		24 ORE		48° C			

EDIZIONE 11/12

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. + 39 02 937541 – www.lospecifico.it