

ISOLANTE FISSATIVO A SOLVENTE
Fissativo impregnante per premiscelati e fondi difficili

D-05



CARATTERISTICHE

Isolante fissativo murale a solvente inodore, a base di resine Pliolite® elastomeriche ed inerti micronizzati. Ideale per superfici murali vecchie e nuove, fondi difficili quali premiscelati, intonaci sfarinanti, vecchie pitture aderenti ma sfarinanti. Buon potere penetrante e buon potere consolidante. Insaponificabile. Forma un ponte di adesione ideale tra i supporti minerali e le finiture. Uniforma gli assorbimenti.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Intonaco civile: lasciare stagionare, pulire eventuali macchie di sporco.

Pitture e vernici in dispersione: se ben aderenti pulire a secco o ad umido, diversamente sverniciare completamente, lavare con acqua.

Pitture a calce o silicati: eliminare completamente, spolverare.

Superfici murali con muffe: spazzolare e pulire, disinfettare con appositi prodotti.

Stuccare e lasciare asciugare perfettamente. Applicare una mano di ISOLANTE FISSATIVO A SOLVENTE diluito eventualmente in funzione del tipo di supporto. Dopo 6/8 ore procedere all'applicazione della finitura prescelta.

AVVERTENZE

Non applicare con temperatura dell'aria, del supporto e del prodotto inferiore a + 5 °C. Non applicare su superfici calde o esposte al sole. Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a + 5 °C.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di ISOLANTE FISSATIVO A SOLVENTE, a base di resina Pliolite® in solvente inodore, cariche leggere micronizzate ed elastomeri, su premiscelati all'esterno ed all'interno o su fondi difficili quali gesso e cartongesso.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70 % DI UMIDITA' RELATIVA

Resa Teorica Per mano mq/lit. 10		Diluyente DILUENTE INODORE		Pulizia attrezzi DILUENTE INODORE		Applicazione a rullo PRONTO USO	
Aspetto e finitura TRASPARENTE		Fuori polvere =		Peso specifico kg/l 0,83		Applicazione a pennello PRONTO USO	
Colori INCOLORE		Secco al tatto 3 - 5 ORE		Solidi in volume 16		Applicazione a spatola =	
Esterni / interni SI / SI		Secco in profondità 24 ORE		Viscosità =		Applicazione a spruzzo ad aria =	
Vita di stoccaggio 36 MESI		Sovraverniciabilità 6 - 8 ORE		Temperatura di infiammabilità 40 °C		=	

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. ++ 39 02 937541 - www.lopecifico.it

EDIZIONE 01/07