

## CARATTERISTICHE

Stucco in polvere bianchissimo per muri e legno, ad alto potere riempitivo. Particolarmente indicato per la rasatura di grandi superfici e per la sigillatura di buchi e crepe. Ideale anche per l'applicazione di rosoni e stucchi ornamentali. Anche se applicato ad alto spessore non cala di spessore e non screpola. Sovraverniciabile con idropitture, smalti ad acqua ed a solvente sintetico.

## CICLO APPLICATIVO

Versare due parti di PARSTUCK in una parte di acqua. Attendere un minuto e poi mescolare fino ad ottenere un impasto omogeneo e compatto. Regolare la densità dell'impasto in funzione della rugosità del supporto da uniformare. L'impasto è lavorabile per oltre un'ora. Staccare dal supporto eventuali parti non aderenti, applicare poi con apposita spatola metallica, riempiendo i vuoti con uno spessore di prodotto leggermente superiore al necessario. Dopo 15 - 20 minuti lisciare la parete stuccata mediante una spugna inumidita. Dopo perfetta essiccazione carteggiare e spolverare. Al fine di evitare disuniformità di brillantezza o altri difetti dovuti ad assorbimento differente tra il supporto e le stuccature, si consiglia di isolare la superficie da pitturare con ISOLANTE FISSATIVO AD ACQUA o FISSAMURO o ISOLANTE FISSATIVO A SOLVENTE.



## AVVERTENZE

Conservare in luogo asciutto e nel contenitore originale ben chiuso. Non bagnare la zona da stuccare.

## VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione all'interno di PARSTUCK stucco in polvere ad alto potere riempitivo. Non screpola e non cala anche ad alto spessore. Superbianco. Per rasare intere superfici murali, per sigillare buchi e crepe e per fissare rosoni e cornici ornamentali.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70 % DI UMIDITA' RELATIVA.

Resa Teorica Per mano mq/lit.		Diluyente		Pulizia attrezzi		Applicazione a rullo	
=		ACQUA		ACQUA		=	
Aspetto e finitura		Fuori polvere		Peso specifico kg/l		Applicazione a pennello	
OPACO		=		=		=	
Colori		Secco al tatto		Solidi in volume		Applicazione a spatola	
SUPERBIANCO		=		=		ACQUA	
Esterni / interni		Secco in profondità		Viscosità		Applicazione a spruzzo ad aria	
NO / SI		1 - 24 ORE		=		=	
Vita di stoccaggio		Sovraverniciabilità		Temperatura di infiammabilità			
12 MESI		24 ORE		=		=	

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

**J COLORS S.p.A.**

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate ( MI ) - Italy - Tel. + 39 02 937541 – www.paramattivernici.it