

## CARATTERISTICHE

Isolante fissativo murale a base di speciale resina acrilica ad elevato potere penetrante, ideale per superfici murali vecchie e nuove all'interno ed all'esterno. Buon potere penetrante, insaponificabile. Forma un ponte di adesione ideale tra i supporti minerali e le finiture. Uniforma gli assorbimenti.

## CICLO APPLICATIVO

### PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

**Intonaco civile:** lasciare stagionare, pulire eventuali macchie di sporco.

**Pitture e vernici in dispersione:** se ben aderenti pulire a secco o ad umido, diversamente eliminare completamente, lavare con acqua.

**Pitture a calce o silicati:** eliminare completamente, spolverare.

**Superfici murali con muffe:** dopo la pulizia, disinfestare con appositi prodotti. Lasciare asciugare perfettamente. Stuccare all'interno con stucco in pasta o in polvere ed all'esterno con appositi prodotti.

Applicare una mano di FISSAMURO diluito con acqua in rapporto 1:3 - 1:5 in volume. Dopo 6/8 ore procedere all'applicazione della finitura prescelta.




















## AVVERTENZE

Non applicare con temperatura dell'aria, del supporto e del prodotto inferiore a + 5 °C. Non applicare su superfici calde o esposte al sole. Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a + 5 °C.

## VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione del fissativo FISSAMURO a base di resina acrilica. Da applicarsi a pennello o rullo, diluito con acqua in rapporto 1:3 - 1:5 in volume in funzione del tipo di supporto.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70 % DI UMIDITA' RELATIVA

Resa Teorica Per mano mq/lit. 50		Diluyente ACQUA		Pulizia attrezzi ACQUA		Applicazione a rullo 1:3 - 1:5 ACQUA	
Aspetto e finitura TRASPARENTE		Fuori polvere =		Peso specifico kg/l 1		Applicazione a pennello 1:3 - 1:5 ACQUA	
Colori INCOLORE		Secco al tatto 6 - 8 ORE		Solidi in volume =		Applicazione a spatola =	
Esterni / interni SI / SI		Secco in profondità 12 ORE		Viscosità 100 CPS		Applicazione a spruzzo ad aria =	
Vita di stoccaggio 36 MESI		Sovraverniciabilità 6 - 8 ORE		Temperatura di infiammabilità =		=	

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

**J COLORS S.p.A.**

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate ( MI ) - Italy - Tel. ++ 39 02 937541 - www.lospecifico.it