

**SERENA LAVABILE**  
**Idropittura acrilica ad elevata copertura**

F-06

**Paramatti**  
 loSpecifico

Pittura opaca per pareti e soffitti interni.  
 Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/a): 30 g/l (2010).  
 Il prodotto Serena contiene al massimo 2 g/l COV.

**CARATTERISTICHE**

Pittura murale acrilica per interni, dotata di eccezionale copertura e punto di bianco.

Facile da applicare, aspetto vellutato opaco.

Classe III di lavabilità secondo ISO11998.

**Prodotto Ecocompatibile.** Questo prodotto, non contenendo sostanze organiche volatili ed altri composti particolari, ha ricevuto il Marchio di qualità ecologico dell'Unione Europea (ECOLABEL). Contribuisce infatti alla riduzione dell'inquinamento idrico ed atmosferico.

**CICLO APPLICATIVO**

**PREPARAZIONE DEI SUPPORTI**

In generale i supporti devono essere puliti, maturi e asciutti. In presenza di muffe trattare con DISINFETTANTE ANTIMUFFA Presidio Medico Chirurgico Reg. 18995 del Ministero della Salute. A supporto asciutto spazzolare e spolverare accuratamente.

**Muri nuovi con finitura a "civile":** spazzolare e spolverare accuratamente. Stuccare e fratazzare buchi o crepe con idoneo prodotto. Eliminare la polvere ed applicare ISOLANTE FISSATIVO AD ACQUA diluibile con acqua fino a 1:14 in volume, in relazione all'assorbimento del supporto.

**Muri nuovi a base gesso e cartongesso:** spazzolare o stuccare con PARSTUCK in pasta o in polvere. Carteggiare, spolverare e isolare con ISOLANTE FISSATIVO AD ACQUA diluibile con acqua fino a 1:14 in volume, in relazione all'assorbimento del supporto.

**Muri già trattati:** eliminare completamente vecchie pitture poco resistenti e poco aderenti, (muffe-fuliggine con i cicli adeguati). Pulire accuratamente e spolverare. Stuccare eventuali buchi o crepe con il nostro PARSTUCK (su supporti lisci a gesso) o con idoneo prodotto su muratura civile. Spolverare e applicare ISOLANTE FISSATIVO AD ACQUA diluibile con acqua fino a 1:14 in volume, in relazione all'assorbimento del supporto.

Su premiscelati applicare esclusivamente una mano di isolante a solvente inodore PONTE DI ANCORAGGIO.

**FINITURA**

Lasciare asciugare perfettamente, applicare due mani di **SERENA** con un intervallo di circa 4 - 5 ore una dall'altra.

**AVVERTENZE**

Non applicare con temperatura dell'aria, del supporto e del prodotto inferiore a + 5 °C. Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a + 5°C.

**VOCE DI CAPITOLATO**

Applicazione dell'idropittura lavabile per interni **SERENA** mediante pennello o rullo o spruzzo.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70 % DI UMIDITA' RELATIVA.

Resa Teorica Per mano mq/lit.		Diluyente		Pulizia attrezzi		Applicazione a rullo	
12		ACQUA		ACQUA		20 - 30%	
Aspetto e finitura		Fuori polvere		Peso specifico kg/l		Applicazione a pennello	
OPACO		=		1.55 ± 0,02		20 - 30%	
Colori		Secco al tatto		Solidi in volume		Applicazione a spatola	
BIANCO, COLORSTUDIO		30'		43 ± 1		=	
Esterni / interni		Secco in profondità		Viscosità		Applicazione a spruzzo ad aria	
NO/SI		4 - 6 ORE		60000 cps		30%	
Vita di stoccaggio		Sovraverniciabilità		Temperatura di infiammabilità		DIAM. UGELLI= 1.5- mm PRESS. 2,5-3 atm AIRLESS DIAM. UGELLI 0.66 mm PRESSIONE 100-200 atm	
24 MESI		4 - 5 ORE		=			

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

**J COLORS S.p.A.**

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate ( MI ) - Italy - Tel. + 39 02 937541 – www.lospecifico.it

EDIZIONE 05/13