

Pittura opaca per pareti e soffitti interni.

Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/a): 75 g/l (2007)/ 30 g/l (2010).

Il prodotto Ecopolis contiene al massimo 2 g/l COV.

CARATTERISTICHE

Pittura acrilica ad acqua, dotata di ottime caratteristiche di traspirabilità, copertura e punto di bianco.

Ideale per il trattamento di soffitti e pareti di bagni e cucine dove è richiesta una buona traspirabilità.

Prodotto Ecocompatibile. Questo prodotto ha ricevuto il Marchio di qualità ecologico dell'Unione Europea (ECOLABEL) perché contribuisce alla riduzione dell'inquinamento idrico ed atmosferico.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

In generale i supporti devono essere puliti, maturi e asciutti. In presenza di muffe trattare con DISINFETTANTE ANTIMUFFA Presidio Medico Chirurgico Reg. 18995 del Ministero della Salute. A supporto asciutto spazzolare e spolverare accuratamente.

Muri nuovi con finitura a "civile": spazzolare e spolverare accuratamente. Stuccare e fratazzare buchi o crepe con idoneo prodotto. Eliminare la polvere ed applicare ISOLANTE FISSATIVO AD ACQUA diluibile con acqua fino a 1:14 in volume, in relazione all'assorbimento del supporto.

Muri nuovi a base gesso e cartongesso: spazzolare o stuccare con PARSTUCK in pasta o in polvere. Carteggiare, spolverare e isolare con ISOLANTE FISSATIVO AD ACQUA diluibile con acqua fino a 1:14 in volume, in relazione all'assorbimento del supporto.

Muri già trattati: eliminare completamente vecchie pitture poco resistenti e poco aderenti, (muffe-fuliggine con i cicli adeguati). Pulire accuratamente e spolverare. Stuccare eventuali buchi o crepe con il nostro PARSTUCK (su supporti lisci a gesso) o con idoneo prodotto su muratura civile. Spolverare e applicare ISOLANTE FISSATIVO AD ACQUA diluibile con acqua fino a 1:14 in volume, in relazione all'assorbimento del supporto.

Su premiscelati applicare esclusivamente una mano di isolante a solvente inodore PONTE DI ANCORAGGIO.

FINITURA

Lasciare asciugare perfettamente, applicare due mani di **ECOPOLIS** con un intervallo di circa 4 - 5 ore una dall'altra.

AVVERTENZE

Non applicare con temperatura dell'aria, del supporto e del prodotto inferiore a + 5 °C. Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a + 5°C.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione dell'idropittura traspirante per interni **ECOPOLIS**, a base di resine acriliche, biossido di titanio e carbonato di calcio, mediante pennello, rullo, o spruzzo.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70 % DI UMIDITA' RELATIVA.

Resa Teorica Per mano mq/lit.		Diluyente		Pulizia attrezzi		Applicazione a rullo	
12		ACQUA		ACQUA		20% - 30%	
Aspetto e finitura		Fuori polvere		Peso specifico kg/l		Applicazione a pennello	
OPACO		=		1.65 ± 0,02		30%	
Colori		Secco al tatto		Solidi in volume		Applicazione a spatola	
BIANCO, COLORSTUDIO		2 - 3 ORE		45 ± 1		=	
Esterni / interni		Secco in profondità		Viscosità		Applicazione a spruzzo ad aria	
NO/SI		12 ORE		40000 cps		30%	
Vita di stoccaggio		Sovraverniciabilità		Temperatura di infiammabilità		DIAM. UGELLI= 1.5-1.7 mm PRESS. 2,5-3 atm AIRLESS DIAM. UGELLI 0.66 mm PRESSIONE 100-200 atm	
24 MESI		4 - 5 ORE		=			

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. + 39 02 937541 – www.lospecifico.it