

Pittura opaca per pareti e soffitti interni.

Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/a): 75 g/l (2007)/ 30 g/l (2010).

Il prodotto Lavabile contiene al massimo 2 g/l COV.

CARATTERISTICHE

Idropittura lavabile, dotata di buona traspirabilità ed eccezionale potere coprente.

Di facile applicazione, assicura un'ottima finitura estetica con aspetto opaco.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Intonaco civile: lasciare stagionare. Pulire quindi eventuali macchie di sporco.

Pitture e vernici in dispersione: se ben aderenti pulire a secco o ad umido. In caso contrario, eliminare completamente con spatola metallica e lavare con acqua.

Pitture a calce o silicati: eliminare completamente, spolverare.

Stuccare con PARSTUCK IN PASTA o IN POLVERE, carteggiare e spolverare.

Applicare una mano di isolante, avendo cura di scegliere quello idoneo in funzione del tipo di supporto:

ISOLANTE FISSATIVO AD ACQUA, FISSAMURO, ISOLANTE FISSATIVO A SOLVENTE.

Per premiscelati applicare esclusivamente una mano di isolante a solvente inodore ISOLANTE FISSATIVO A SOLVENTE.

FINITURA

Lasciare asciugare perfettamente, applicare due mani di **LAVABILE** con un intervallo di circa 4 - 5 ore una dall'altra.

AVVERTENZE

Non applicare con temperatura dell'aria, del supporto e del prodotto inferiore a + 5 °C. Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a + 5°C.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione della pittura murale traspirante **LAVABILE**, mediante pennello o rullo o spruzzo.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70 % DI UMIDITA' RELATIVA.

Resa Teorica Per mano mq/lit.		Diluyente		Pulizia attrezzi		Applicazione a rullo	
12		ACQUA		ACQUA		25 - 30 %	
Aspetto e finitura		Fuori polvere		Peso specifico kg/l		Applicazione a pennello	
OPACO		=		1.60 ± 0.02		25 - 30 %	
Colori		Secco al tatto		Solidi in volume		Applicazione a spatola	
BIANCO E COLORSTUDIO		30' - 60'		42 ± 1		=	
Esterni / interni		Secco in profondità		Viscosità		Applicazione a spruzzo ad aria	
NO/SI		24 ORE		K.U. 130 - 140		30%	
Vita di stoccaggio		Sovraverniciabilità		Temperatura di infiammabilità		DIAM. UGELLI= 1.5- mm PRESS. 2,5-3 atm AIRLESS DIAM. UGELLI 0.66 mm PRESSIONE 100-200 atm	
24 MESI		4 - 5 ORE		=			

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. + 39 02 937541 – www.lospecifico.it