

Pittura lucida per pareti e soffitti interni.

Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/b): 100 g/l (2010).

Il prodotto Idrosmalto murale satinato contiene al massimo 40 g/l COV

CARATTERISTICHE

Dotato di ottima copertura e facilità d'uso, dopo essiccazione origina un film d'aspetto gradevolmente satinato con elevatissima resistenza all'abrasione ad umido che risulta essere superiore ai 50.000 cicli secondo UNI 10560 - DIN 53778, classe di lavabilità 1 secondo ISO 11998. Può essere applicato all'esterno ma solo su supporti ben asciutti (U.R. < 13%), puliti e ben "preparati". Fondo ideale per FORME & COLORI ALTHEA e MADREPERLA.

Il prodotto è dotato di un'azione battericida molto efficace e viene utilizzato per il trattamento di ambienti interni dove sono necessari una frequente pulizia ed una lunga protezione dai microrganismi.

Registrazione n° 19011 del Ministero della Sanità.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

INTERNI

Muri nuovi con finitura a "civile": spazzolare e spolverare accuratamente. Stuccare e fratazzare buchi o crepe. Eliminare la polvere ed applicare ISOLANTE FISSATIVO AD ACQUA diluibili con acqua sino a 1:14 in volume, in relazione all'assorbimento del supporto.

Muri nuovi a base gesso: spazzolare o stuccare con PARSTUCK. Carteggiare, spolverare e isolare con ISOLANTE FISSATIVO AD ACQUA diluibili con acqua sino a 1:14 in volume, in relazione all'assorbimento del supporto.

Cartongesso: rasare e lisciare eventuali imperfezioni delle rasature fra le lastre con PARSTUCK. Carteggiare le stuccature, spolverare e isolare con ISOLANTE FISSATIVO AD ACQUA diluiti con acqua in rapporto 1:14 in volume.

Muri già trattati: eliminare completamente vecchie pitture poco resistenti e poco aderenti, (muffe-fuliggine con i cicli adeguati). Pulire accuratamente e spolverare. Stuccare eventuali buchi o crepe con il nostro PARSTUCK. Spolverare e applicare ISOLANTE FISSATIVO AD ACQUA diluibili con acqua sino a 1:14 in volume, in relazione all'assorbimento del supporto.

ESTERNI

Rimuovere le parti di intonaco poco aderenti, togliere corpi estranei e ripristinare con apposite malte cementizie. Su fondi sfarinanti e/o molto assorbenti applicare una o due mani di ISOLANTE FISSATIVO A SOLVENTE, su premiscelati una o due mani di PONTE DI ANCORAGGIO.

Qualora fosse necessario eliminare elevati assorbimenti sulle superfici di ambienti interni, si consiglia l'uso di più mani ISOLANTE FISSATIVO A SOLVENTE con la tecnica di bagnato su bagnato, avendo cura di areare adeguatamente gli ambienti.

FINITURA

Applicare due mani di IDROSMALTO MURALE SATINATO con un intervallo di 8 ore una dall'altra.

AVVERTENZE

Non applicare con temperatura dell'aria, del supporto e del prodotto inferiore a + 5 °C. Conservare in barattolo ben chiuso, a temperatura superiore a + 5 °C.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70 % DI UMDIDITA' RELATIVA

Resa Teorica Per mano mq/lit.		Diluyente		Pulizia attrezzi		Applicazione a rullo	
10		ACQUA		ACQUA E SAPONE		5 - 10 % ACQUA	
Aspetto e finitura		Fuori polvere		Peso specifico kg/l		Applicazione a pennello	
SATINATO (~ 40 gloss a 85°)		30'		1,38 ± 0.02		5 - 10 % ACQUA	
Colori		Secco al tatto		Solidi in volume		Applicazione a spatola	
Bianco, Colorstudio "I Classici"		2 ORE		40 ± 1		=	
Esterni / interni		Secco in profondità		Viscosità		Applicazione a spruzzo ad aria	
SI / SI		24 ORE		130 ± 5 K.U.		20 % ACQUA	
Vita di stoccaggio		Sovraverniciabilità		Temperatura di infiammabilità		Effettuare prove applicative circa dimensioni ugelli e pressione ottimale in funzione delle esigenze	
24 MESI		8 ORE		=			

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. ++ 39 02 937541 - www.lospecifico.it