

Pittura lucida per pareti e soffitti interni.

Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/b): 100 g/l (2010).

Il prodotto Idrosmalto murale lucido contiene al massimo 40 g/l COV

CARATTERISTICHE

Dotato di ottima copertura e facilità d'uso, dopo essiccazione origina un film d'aspetto semilucido con elevatissima resistenza all'abrasione ad umido che risulta essere superiore ai 50.000 cicli secondo UNI 10560 - DIN 53778, classe di lavabilità 1 secondo ISO 11998. Può essere applicato all'esterno ma solo su supporti ben asciutti (U.R. < 13%), puliti e ben "preparati". Fondo ideale per FORME & COLORI ALTHEA e MADREPERLA.

Il prodotto è dotato di un'azione battericida molto efficace e viene utilizzato per il trattamento di ambienti interni dove sono necessari una frequente pulizia ed una lunga protezione dai microrganismi.

Registrazione n° 19009 del Ministero della Sanità.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

INTERNI

Muri nuovi con finitura a "civile": spazzolare e spolverare accuratamente. Stuccare e fratazzare buchi o crepe. Eliminare la polvere ed applicare ISOLANTE FISSATIVO AD ACQUA diluibili con acqua sino a 1:14 in volume, in relazione all'assorbimento del supporto.

Muri nuovi a base gesso: spazzolare o stuccare con PARSTUCK. Carteggiare, spolverare e isolare con ISOLANTE FISSATIVO AD ACQUA diluibili con acqua sino a 1:14 in volume, in relazione all'assorbimento del supporto.

Cartongesso: rasare e lisciare eventuali imperfezioni delle rasature fra le lastre con PARSTUCK. Carteggiare le stuccature, spolverare e isolare con ISOLANTE FISSATIVO AD ACQUA

Muri già trattati: eliminare completamente vecchie pitture poco resistenti e poco aderenti, (muffe-fuliggine con i cicli adeguati). Pulire accuratamente e spolverare. Stuccare eventuali buchi o crepe con PARSTUCK. Spolverare e applicare ISOLANTE FISSATIVO AD ACQUA diluibili con acqua sino a 1:14 in volume, in relazione all'assorbimento del supporto.

ESTERNI

Rimuovere le parti di intonaco poco aderenti, togliere corpi estranei e ripristinare con apposite malte cementizie. Su fondi sfarinanti e/o molto assorbenti applicare una o due mani di ISOLANTE FISSATIVO A SOLVENTE.

Qualora fosse necessario eliminare elevati assorbimenti sulle superfici di ambienti interni, si consiglia l'uso di più mani di ISOLANTE FISSATIVO A SOLVENTE con la tecnica di bagnato su bagnato, avendo cura di areare adeguatamente gli ambienti.

FINITURA

Applicare due mani di IDROSMALTO MURALE LUCIDO con un intervallo di 8 ore una dall'altra.

AVVERTENZE

Non applicare con temperatura dell'aria, del supporto e del prodotto inferiore a + 5 °C. Conservare in barattolo ben chiuso, a temperatura superiore a + 5 °C.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70 % DI UMIDITA' RELATIVA

Resa Teorica Per mano mq/lit. 10		Diluyente ACQUA		Pulizia attrezzi ACQUA E SAPONE		Applicazione a rullo 5 - 10 % ACQUA	
Aspetto e finitura SEMILUCIDO (~ 70 gloss a 85°)		Fuori polvere 30'-60'		Peso specifico kg/l 1,38 ± 0.02		Applicazione a pennello 5 - 10 % ACQUA	
Colori Bianco, Colorstudio "I Classici"		Secco al tatto 2-3 ORE		Solidi in volume 40 ± 1		Applicazione a spatola =	
Esterni / interni SI / SI		Secco in profondità 24 ORE		Viscosità 130 ± 1 K.U.		Applicazione a spruzzo ad aria 20 % ACQUA	
Vita di stoccaggio 24 MESI		Sovraverniciabilità 8 ORE		Temperatura di infiammabilità =		Effettuare prove applicative circa dimensioni ugelli e pressione ottimale in funzione delle esigenze	

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. ++ 39 02 937541 - www.lospecifico.it