

Pittura opaca per pareti e soffitti interni.

Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/a): 75 g/l (2007)/ 30 g/l (2010).

Il prodotto Bagni e Cucine contiene al massimo 2 g/l COV

CARATTERISTICHE

Idropittura murale traspirante bianca, formulata per l'applicazione su pareti interne di ogni tipo di ambiente domestico. La sua composizione assicura un'alta traspirabilità al vapore e previene la formazione di condensa. **BAGNI E CUCINE** si applica su intonaco, cemento, gesso e cartongesso anche già trattati con qualsiasi tipo di idropittura.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Stuccare eventuali buchi o crepe con PARSTUCK IN PASTA o IN POLVERE, lasciare asciugare, carteggiare e spolverare.

Muri nuovi: carteggiare e spolverare. Applicare una mano di ISOLANTE FISSATIVO AD ACQUA o di FISSAMURO. Lasciare asciugare perfettamente.

Muri già trattati: se in buono stato di conservazione è sufficiente carteggiare e spolverare. Se in cattivo stato di conservazione rimuovere accuratamente le precedenti pitture in via di sfogliamento. Spolverare. Applicare una mano di ISOLANTE FISSATIVO AD ACQUA o di FISSAMURO. Lasciare asciugare perfettamente.

Muri con macchie di muffa: pulire con LO SPECIFICO SPRAY CLEAN ANTIMUFFA. Lasciare asciugare, carteggiare e spolverare. Applicare una mano di LO SPECIFICO DISINFETTANTE ANTIMUFFA. Lasciare asciugare perfettamente.

FINITURA

Applicare due mani di idropittura **BAGNI E CUCINE** con un intervallo di circa 4/5 ore una dall'altra. Ove la parete sia sottoposta a particolari condizioni di umidità e comunque per una protezione ottimale da muffe e colonie batteriche, si consiglia di aggiungere al prodotto la LO SPECIFICO ADDITIVO DISINFETTANTE ANTIMUFFA.




















AVVERTENZE

Non applicare con temperatura dell'aria, del supporto e del prodotto inferiore a + 5 °C. Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a + 5 °C.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione della idropittura murale traspirante per interni **BAGNI E CUCINE**, mediante pennello o rullo o spruzzo.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70 % DI UMIDITA' RELATIVA

Resa Teorica Per mano mq/lit.		Diluyente		Pulizia attrezzi		Applicazione a rullo	
13		ACQUA		ACQUA		30 - 35 %	
Aspetto e finitura		Fuori polvere		Peso specifico kg/l		Applicazione a pennello	
OPACO		=		1,68 ± 0.02		30 - 35 %	
Colori		Secco al tatto		Solidi in volume		Applicazione a spatola	
BIANCO E COLORSTUDIO		30' - 60'		45 ± 1		=	
Esterni / interni		Secco in profondità		Viscosità		Applicazione a spruzzo ad aria	
NO / SI		24 ORE		K.U. 125		30 %	
Vita di stoccaggio		Sovraverniciabilità		Temperatura di infiammabilità		DIAMETRO UGELLI: 2 - 2,5 mm PRESSIONE: 2,5 - 3 atm AIRLESS DIAM. UGELLI: 0,66 mm PRESSIONE: 100 - 200 atm	
24 MESI		4 - 5 ORE		=			

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. ++ 39 02 937541 - www.iospecifico.it