

TRASPIRANTE

Pittura murale per interni

F-26

Paramatti
loSpecifico

Pittura opaca per pareti e soffitti interni.
Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/a): 75 g/l (2007)/ 30 g/l (2010).
Il prodotto Traspirante contiene al massimo 2 g/l COV.

CARATTERISTICHE

Idropittura murale per interni, dotata di ottima traspirabilità, buona copertura e punto di bianco. Di facile applicazione, assicura un aspetto opaco.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Intonaco civile: lasciare stagionare. Pulire quindi eventuali macchie di sporco.

Pitture e vernici in dispersione: se ben aderenti pulire a secco o ad umido. In caso contrario eliminare completamente con spatola metallica e lavare con acqua.

Pitture a calce o silicati: eliminare completamente, spolverare. Stuccare con PARSTUCK in pasta o in polvere, carteggiare e spolverare.

Applicare una mano di isolante, avendo cura di scegliere quello idoneo in funzione del tipo di supporto: ISOLANTE FISSATIVO AD ACQUA, FISSAMURO, ISOLANTE FISSATIVO A SOLVENTE. Per premiscelati applicare esclusivamente una mano di isolante a solvente inodore ISOLANTE FISSATIVO A SOLVENTE.

FINITURA

Lasciare asciugare perfettamente, applicare due mani di **TRASPIRANTE** con un intervallo di circa 4-5 ore una dall'altra.



AVVERTENZE

Non applicare con temperatura dell'aria, del supporto e del prodotto inferiore a + 5 °C. Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a + 5 °C.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione della pittura per interni **TRASPIRANTE** a base di resina in emulsione, biossido di titanio e carbonato di calcio, mediante pennello, rullo o spruzzo.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70 % DI UMIDITA' RELATIVA.

Resa Teorica Per mano mq/lit.		Diluyente		Pulizia attrezzi		Applicazione a rullo	
14		ACQUA		ACQUA		30% - 35% ACQUA	
Aspetto e finitura		Fuori polvere		Peso specifico kg/l		Applicazione a pennello	
OPACO		=		1.69 ± 0.02		30% - 35% ACQUA	
Colori		Secco al tatto		Solidi in volume		Applicazione a spatola	
BIANCO E COLORSTUDIO		1 - 2 ORE		45 ± 1		=	
Esterni / interni		Secco in profondità		Viscosità		Applicazione a spruzzo ad aria	
NO/SI		18 - 24 ORE		KU 130 - 140		35% - 40% ACQUA	
Vita di stoccaggio		Sovraverniciabilità		Temperatura di infiammabilità		DIAM. UGELLI= 1.5-1.7 mm PRESS. 2,5-3 atm AIRLESS DIAM. UGELLI 0.66 mm PRESSIONE 100-200 atm	
24 MESI		4-5 ORE		=			

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. + 39 02 937541 – www.lospecifico.it

EDIZIONE 07/07