

LAVABILE con ANTIMUFFA
Lavabile con antimuffa a copertura immediata e alta traspirabilità

F-35

Paramatti
loSpecifico

Pittura Opaca per pareti e soffitti interni

Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/a): 30 g/l (2010).

Il prodotto Lavabile con Antimuffa contiene al massimo 2 g/l COV.

CARATTERISTICHE

Idropittura murale per interni di facile applicabilità, dotata di ottime caratteristiche di traspirabilità ed eccezionale potere coprente.

Assicura una finitura di ottima qualità ed un aspetto opaco vellutato.

Contiene particolari principi attivi che conferiscono al prodotto una elevatissima resistenza alle muffe, anche in condizioni ambientali severe. Conforme al Reg. 528/2012/CE.

Permeabilità al vapore secondo ISO 7783-2:

3200 g/m²d sd = 0,0065 m μ < 100

Resistenza al lavaggio secondo UNI 10560 :

~ 5000 colpi spazzola

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Muri nuovi con finitura a "civile": spazzolare e spolverare accuratamente. Stuccare e fratazzare buchi o crepe con idoneo prodotto. Eliminare la polvere ed applicare ISOLANTE FISSATIVO AD ACQUA diluibile con acqua fino a 1:14 in volume, in relazione all'assorbimento del supporto.

Muri nuovi a base gesso e cartongesso: spazzolare o stuccare con PARSTUCK in pasta o in polvere. Carteggiare, spolverare e isolare con ISOLANTE FISSATIVO AD ACQUA diluibile con acqua fino a 1:14 in volume, in relazione all'assorbimento del supporto.

Muri già trattati: eliminare completamente vecchie pitture poco resistenti e poco aderenti, (muffe-fuliggine con i cicli adeguati). Pulire accuratamente e spolverare. Stuccare eventuali buchi o crepe con PARSTUCK in pasta o in polvere (su supporti lisci a gesso) o con idoneo prodotto su muratura civile. Spolverare e applicare ISOLANTE FISSATIVO AD ACQUA diluibile con acqua fino a 1:14 in volume, in relazione all'assorbimento del supporto.

Su premiscelati, applicare esclusivamente una mano di isolante a solvente inodore ISOLANTE FISSATIVO A SOLVENTE.

Superfici murali con presenza di muffe: trattare le superfici con DISINFETTANTE ANTIMUFFA a supporto asciutto, spazzolare e spolverare accuratamente. In caso di muffe particolarmente consistenti ripetere il trattamento.

FINITURA

Lasciare asciugare perfettamente, applicare due mani di **LAVABILE CON ANTIMUFFA** con un intervallo di almeno 4 - 5 ore una dall'altra.

AVVERTENZE

Nella generalità dei casi applicare con temperatura dell'aria tra + 5°C e + 35°C, un'umidità relativa dell'ambiente inferiore all'80% e con un'umidità del supporto inferiore al 10%.

Conservare in un barattolo ben chiuso a temperatura tra + 5°C e + 35°C .

Contiene un conservante contro la crescita fungina.

Principi: 3-Iodo-2Propinilbutilcarbammato CAS 55406-53-6.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione della pittura murale per interni traspirante **LAVABILE CON ANTIMUFFA**, mediante pennello o rullo o spruzzo.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70 % DI UMIDITA' RELATIVA.

Resa Teorica Per mano mq/lit.		Diluyente		Pulizia attrezzi		Applicazione a rullo	
12		ACQUA		ACQUA		30% - 40%	
Aspetto e finitura		Fuori polvere		Peso specifico kg/l		Applicazione a pennello	
OPACO		=		1,54 ± 0,02		30% - 40%	
Colori		Secco al tatto		Solidi in volume		Applicazione a spatola	
BIANCO		2-3 ORE		44 ± 1		=	
Esterni / interni		Secco in profondità		Viscosità		Applicazione a spruzzo ad aria	
NO/SI		12 ORE		35000 CPS		40%	
Vita di stoccaggio		Sovraverniciabilità		Temperatura di infiammabilità		DIAM. UGELLI= 1.5-1,7 mm PRESS. 2.5-3 atm AIRLESS DIAM. UGELLI 0.66 mm PRESSIONE 100-200 atm	
24 MESI		4-5 ORE		=			

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. + 39 02 937541 – www.lospecifico.it

EDIZIONE 05/14