

TRASPIRANTE PRONTA ALL'USO

Pittura murale per interni

F-37

Paramatti
loSpecifico

Pittura opaca per pareti e soffitti interni

Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/a): 30 g/l (2010).

Il prodotto Traspirante pronta all'uso contiene al massimo 15 g/l COV.

CARATTERISTICHE

Pittura murale per interni. Ottima traspirabilità, buona copertura e punto di bianco. Facile applicazione ed aspetto opaco. Monomano, pronta all'uso.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Muri nuovi con finitura a "civile": spazzolare e spolverare accuratamente. Stuccare e fratazzare buchi o crepe.

Eliminare la polvere ed applicare un isolante fissativo ad acqua in relazione all'assorbimento del supporto.

Muri nuovi a base gesso e cartongesso: spazzolare o stuccare con stucco in pasta o in polvere. Carteggiare, spolverare e isolare con un isolante fissativo ad acqua in relazione all'assorbimento del supporto.

Muri già trattati: eliminare completamente vecchie pitture poco resistenti e poco aderenti, (muffe-fuliggine con i cicli adeguati). Pulire accuratamente e spolverare. Stuccare eventuali buchi o crepe. Spolverare e applicare un isolante fissativo ad acqua in relazione all'assorbimento del supporto.

Su premiscelati, applicare esclusivamente una mano di isolante a solvente inodore.

FINITURA

Lasciare asciugare perfettamente, applicare una mano di **TRASPIRANTE PRONTA ALL'USO**.

AVVERTENZE

Nella generalità dei casi applicare con temperatura dell'aria tra + 5°C e + 35°C, un'umidità relativa dell'ambiente inferiore all'80% e con un'umidità del supporto inferiore al 10%.

Conservare in un barattolo ben chiuso a temperatura tra + 5°C e + 35°C .

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione della pittura murale per interni **TRASPIRANTE PRONTA ALL'USO**, mediante pennello o rullo.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70 % DI UMIDITA' RELATIVA.

Resa Teorica Per mano mq/lit.		Diluyente		Pulizia attrezzi		Applicazione a rullo	
10-12		ACQUA		ACQUA		PURO Max. 10%	
Aspetto e finitura		Fuori polvere		Peso specifico kg/l		Applicazione a pennello	
OPACO		=		1,5 ± 0,03		PURO Max. 10%	
Colori		Secco al tatto		Solidi in volume		Applicazione a spatola	
BIANCO		2 ORE		=		=	
Esterni / interni		Secco in profondità		Viscosità		Applicazione a spruzzo ad aria	
NO/SI		=		2400-3400 CPS		=	
Vita di stoccaggio		Sovraverniciabilità		Temperatura di infiammabilità		=	=
24 MESI		5 - 6 ORE		=			

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. + 39 02 937541 – www.iospecifico.it

EDIZIONE 04/14