

BUCCIATO FINE

Rivestimento bucciato per esterni ed interni

H-07

Paramatti
loSpecifico

Pittura per pareti esterne di supporto minerale.
Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/a): 75 g/l (2007)/ 40 g/l (2010).
Il prodotto Bucciato fine contiene al massimo 2 g/l COV.

CARATTERISTICHE

Rivestimento plastico continuo a rilievo bucciato fine, con elevata resistenza meccanica, di facile pulizia. Conferisce un'ottima protezione all'intonaco, pur mantenendo la necessaria traspirabilità.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Intonaco civile: lasciare stagionare, pulire eventuali macchie di sporco.

Cemento Armato: ripristinare le parti non aderenti con apposite malte, lasciare stagionare, pulire eventuali macchie di sporco.

Pitture e vernici in dispersione: se ben aderenti pulire a secco o ad umido, diversamente, eliminare completamente, lavare con acqua.

Pitture a calce o silicati: eliminare completamente, spolverare.

Stuccare e lasciare asciugare perfettamente.

Applicare una mano di isolante, avendo cura di scegliere quello idoneo in funzione del tipo di supporto, FISSAMURO, ISOLANTE FISSATIVO A SOLVENTE, ISOLANTE FISSATIVO AD ACQUA. Per premiscelati applicare esclusivamente una mano di ISOLANTE FISSATIVO A SOLVENTE.

FINITURA

Lasciare asciugare perfettamente, applicare una mano di **BUCCIATO FINE** a pennello diluito con acqua al 20-30%, dopo 24 ore applicare con rullo di spugna una mano di prodotto non diluito.

AVVERTENZE




















Non applicare con temperature dell'aria, del supporto e del prodotto inferiori a +5°C. Non applicare inoltre su superfici calde, esposte al sole. Proteggere dalla pioggia per almeno due o tre giorni. Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a +5°C.

* Per tinte derivate da basi colorate, la diluizione dovrà essere compresa tra 0 e 10% massimo, in volume, anche in relazione all'assorbimento del supporto; per tinte derivate dalla base BB e TT tra 20 e 25%. Si consiglia di effettuare una prova applicativa preventiva.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di **BUCCIATO FINE**, rivestimento plastico bucciato fine, di elevata resistenza meccanica e buona traspirabilità.

DATI PRINCIPALI A 20°C E 70% DI UMIDITA' RELATIVA

Resa Teorica Per mano mq/lit. 2,5		Diluyente acqua		Pulizia attrezzi acqua		Applicazione a rullo * Vedi nota	
Aspetto e finitura opaco		Fuori polvere		Peso specifico kg/l 1.8		Applicazione a pennello * Vedi nota	
Colori Bianco e Colorstudio		Secco al tatto 5 ore		Solidi in volume 58		Applicazione a spatola =	
Esterni / interni SI/SI		Secco in profondità 12 ore		Viscosità KU 130		Applicazione a spruzzo ad aria =	
Vita di stoccaggio 12 mesi		Sovraverniciabilità 12 ore		Temperatura di infiammabilità =			

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. + 39 02 937541 – www.iospecifico.it