

KHAM SIN

Finitura metallizzata per decorazione d'interni a rilievo

I-16

Paramatti
loSpecifico

Pittura per effetti decorativi.

Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA1): 300 g/l (2007)/ 200 g/l (2010).

Il prodotto Khamsin contiene al massimo 35 g/l COV.

CARATTERISTICHE

Finitura per decorazioni di interni metallizzata ad effetto tridimensionale, dotata di ottime caratteristiche di riflettanza. Disponibile nella base oro e argento tintegegiabili con il sistema colorimetrico Colorstudio.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

In generale, i supporti devono essere stagionati, puliti e asciutti. In caso di necessità utilizzare gli idonei prodotti per la riparazione e/o la rasatura. Su vecchie pitture, se ben aderenti, è sufficiente pulire a secco o ad umido; in caso di pitture sfoglianti o poco aderenti è necessaria la totale asportazione. In funzione del tipo di supporto applicare un isolante/fissativo adeguato.

MANO DI FONDO: applicare due mani di FONDO PER DECORATIVI con un intervallo di 6/8 ore una dall'altra.

FINITURA

Il prodotto è pronto all'uso.

Applicare il prodotto con un pennello piatto di dimensioni opportune in funzione dell'effetto finale desiderato, avendo l'accortezza di incrociare le pennellate.

Il prodotto può essere applicato in una o due mani in funzione dell'intensità cromatica desiderata; per ottenere giochi di luce più marcati tuttavia, consigliamo l'applicazione del prodotto in doppio strato.

AVVERTENZE

Non applicare con temperature dell'aria, del supporto e del prodotto inferiori a +5°C. Non applicare inoltre su superfici calde, esposte al sole o con umidità relativa superiore all'80%. Conservare il prodotto in barattoli ben chiusi alla temperatura di +5°C/+35°C.

DATI PRINCIPALI A 20°C E 70% DI UMIDITA' RELATIVA

Resa Teorica Per mano mq/lit.		Diluyente		Pulizia attrezzi		Applicazione a rullo	
6-10		ACQUA		ACQUA		NO	
Aspetto e finitura		Fuori polvere		Peso specifico kg/l		Applicazione a pennello	
TRASLUCIDO/ RIFLETTENTE		=		1,10 ± 0,02		SI	
Colori		Secco al tatto		Solidi in volume		Applicazione a spatola	
vedi Cartella Colori		3 ORE		=		NO	
Esterni / interni		Secco in profondità		Viscosità		Applicazione a spruzzo ad aria	
NO/SI		8-12 ORE		ca. 18000 + 2000 cps		=	
Vita di stoccaggio		Sovraverniciabilità		Temperatura di infiammabilità			
12 mesi		12 ORE		=			

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. ++ 39 02 937541 - www.lospecifico.it