

Pittura opaca per pareti e soffitti interni.

Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/a): 75 g/l (2007)/ 30 g/l (2010).

Il prodotto Calce a pennello contiene al massimo 0,5 g/l COV.

CARATTERISTICHE

Pittura a base di calce spenta a lunga stagionatura, terre naturali, additivi in polvere non filmogeni. Particolarmente indicata per la decorazione di superfici murali all'esterno ed all'interno.

Insensibile all'attacco di muffe, funghi e batteri. Pigmentabile con coloranti universali polimerici inorganici.

Dotata di eccellente traspirabilità.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Predisporre i ponteggi in modo da consentire un'applicazione più agevole e continua sino alle interruzioni strutturali (marcapiani, fughe, spigoli).

Intonaci nuovi: applicare direttamente due o tre mani di **LO SPECIFICO CALCE A PENNELLO** con pennello preferibilmente tondo.

La prima mano è da preferirsi di colore bianco secondo tradizione.

In caso di supporti troppo asciutti, inumidire con acqua. Intervallare le mani di 9-12 ore una dall'altra.

Intonaci vecchi o rappazzati con vecchie pitture: asportare le tracce di pittura, di funghi e di muffe. Effettuare accurata idropulizia e sul supporto ancora umido, applicare direttamente due o tre mani di **LO SPECIFICO CALCE A PENNELLO**, intervallate di 12 ore una dall'altra.

Diluire la prima mano con acqua al 40-50% e la seconda mano al 25-30%.

Premiscelati: carteggiare le stuccature e le sbavature, pulire le macchie di sporco, applicare una mano di **LO SPECIFICO ISOLANTE FISSATIVO A SOLVENTE**. Data la grande quantità di premiscelati esistenti, raccomandiamo sempre prove di applicazione su piccole superfici prima di eseguire il lavoro finale, applicare direttamente due o tre mani di **LO SPECIFICO CALCE A PENNELLO**, intervallate di 12 ore una dall'altra.




AVVERTENZE

Non applicare su superfici calde o esposte al sole. Proteggere dalla pioggia per almeno due o tre giorni. Proteggere gli occhi durante l'applicazione. In caso di contatto lavarsi con abbondante acqua. Sfumature chiare e scure sono caratteristiche del prodotto. Utilizzare lo stesso lotto di produzione per singoli lavori. Non applicare su fondi di cemento compatti e su precompressi. Per colori realizzati a tintometro mescolare con trapano ed apposita elica.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione a spatola di **LO SPECIFICO CALCE A PENNELLO** a base di calce con additivi non filmogeni in quantità inferiore al 5% ed inerti selezionati di media granulometria su fondo opportunamente preparato.

DATI PRINCIPALI A 20°C E 70% DI UMIDITA' RELATIVA

Resa Teorica Per mano mq/lit. 10		Diluente ACQUA		Pulizia attrezzi ACQUA		Applicazione a rullo 30%	
Aspetto e finitura OPACO		Fuori polvere =		Peso specifico kg/l 1,35		Applicazione a pennello 1° 40-50% - 2° 25-30%	
Colori BIANCO e COLORSTUDIO		Secco al tatto 5 - 6 ORE		Solidi in volume =		Applicazione a spatola =	
Esterni / interni SI/SI		Secco in profondità =		Viscosità PASTOSO		Applicazione a spruzzo ad aria =	
Vita di stoccaggio 12 mesi		Sovraverniciabilità 9 - 12 ORE		Temperatura di infiammabilità =			

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20020 Lainate (MI) - Italy - Tel. + 39 02 937541 -www.lospecifico.it